



TIKKURILA

ROSTEX SUPER

РОСТЕКС СУПЕР

ТИП

Противокоррозионная алкидная грунтовка.

**ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ**

Применяется для грунтования металлических крыш, водостоков, кровельных конструкций, автотранспортных средств, железнодорожных подвижных составов, грузовиков, стальных конструкций, силосов, противопожарных дверей, пожарных лестниц, перил, флагштоков, лодок и других поверхностей как снаружи, так и внутри зданий.

**ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ**

Предназначена для грунтовки стальных, оцинкованных, отшлифованных алюминиевых поверхностей, подвергающихся усиленной нагрузке, когда адгезия или скорость высыхания обыкновенных алкидных красок недостаточны. Подходит для покрытий из меди, латуни и нержавеющей стали, а также для покрытий из PURAL, POLYESTER, ACRYL и старого PVC-покрытия. Применяется в качестве грунтовки под алкидные (например, "Миранол", "Уника", "Панссаримаали") и водоразбавляемые краски (например, "Панссари Аква"). Только для профессионального использования. Износостойкость Хорошая. содержащая специальное связующее и не содержащая свинца и хроматов.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ROSTEX SUPER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические данные

Dry film thickness 50 µm	+10°C	+23°C	+35°C
Dust dry	1 hour	15 minutes	10 minutes
Recoat with alkyd paints, min.	5 hours	4 hours	1 hour
Recoat with water-borne paints, min.	2 days	1 day	1 day
Recoat, max.	7 days	4 days	4 days

Цвет Светло-серый, красно-коричневый, черный.

Блеск Матовая.

Расход Ок. 10 м²/л (40 мкм сухой пленки).

Фасовка 1 л, 3 л, 10 л
1 л, 3 л и 10 л.

Разбавитель Ohenne 1120

Способ нанесения Наносится кистью или распылением. Рекомендуется применение толстошетиистой кисти. При распылении под высоким давлением применять сопло размером 0,011"-0,015", т.е. 0,280-0,380 мм, разбавитель 0-15 % по объему.

Время высыхания Время высыхания, относительная влажность воздуха 50 %
Толщина сухой пленки 50 мкм +10°C +23°C +35°C
От пыли 1 ч.
15 мин.
10 мин.
Перекраска алкидными красками не раньше, чем через 5 ч.
1,5 ч. 1 ч.
Перекраска водоразбавляемыми красками не раньше, чем через 2 суток
1 сутки 1 сутки
Перекраска не позднее, чем через 7 суток
4 суток
4 суток

Плотность (кг/л) 1,3 кг/л.

Химическая стойкость Выдерживает уайт-спирит и хозяйственный спирт. Не выдерживает сильных растворителей, как например, нитрорастворителей. Хорошая стойкость к жирам и маслам.

ROSTEX SUPER

Сухой остаток по объему 45
(%)

**Хранение и
транспортировка**

В плотно закрытой таре при температуре не ниже + 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия использовать в течение сезона. В неплотно закрытой или неполной таре свойства продукта могут изменяться. Выдерживает транспортировку при низких температурах.

ROSTEX SUPER

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура поверхности выше температуры воздуха вокруг нее, температура воздуха не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха не выше 80 %. При этих условиях высыхания краски значительно замедляется и время до покрывной окраски увеличивается. Температура поверхности не должна превышать +40 °С во избежание слишком быстрого испарения растворителя, образования пор, ухудшения адгезии, появления пузырьков и т.д.

Организируйте работу таким образом, чтобы покрывную окраску можно было произвести не позднее, чем через 4 дня. При понижении температуры и/или повышении влажности воздуха время до покрывной окраски увеличивается (см. таблицу).

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Удалить с поверхности возможную ржавчину/белую ржавчину стальной щеткой или методом шлифовки до степени очистки St2. Удалить с поверхности водорастворимые, противокоррозионные средства, грязь, водорастворимые соли, масла и жир моющим средством "Панссарипесу" с помощью щетки. Затем поверхность тщательно промыть водой и дать просохнуть. Гладкие алюминиевые поверхности сделать шершавыми.

Новую оцинкованную жестяную крышу рекомендуется окрасить не раньше, чем через одну зиму после ее установки. Ставшие матовыми от атмосферного воздействия, зашкуренные механическим или химическим способом оцинкованные поверхности имеют наилучшую адгезию.

Ранее окрашенная поверхность:

Очистить поверхность от старой отслаивающейся краски, а также от возможной белой ржавчины методом скобления или корщеткой до степени очистки St2. Стык между очищенным участком и прочным лакокрасочным покрытием зашлифовать до образования плавного перехода. Вымыть поверхность моющим средством "Панссарипесу" с помощью щетки, после чего тщательно промыть водой и дать просохнуть.

Грунтование

Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Рекомендуется наносить кистью или распылением толщиной слоя 40-60 мкм сухой пленки.

Окраска

Покрывную окраску поверхностей, загрунтованных Tikkurila «Rostex Super», можно производить например, водоразбавляемой краской Tikkurila «Panssari Akva» или органоразбавляемой краской Tikkurila «Panssarimaali».

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть Растворителем 1120 или моющим средством Tikkurila «Penssellipesu».

Эксплуатация поверхности

Окрашенную поверхность очищать осторожно, помня, что в нормальных условиях она достигает своей окончательной износостойкости и твердости только через месяц после окраски. Если придется очищать поверхность ранее, чем через четыре недели, рекомендуется легкая очистка мягкой щеткой или влажной тканью.

Окрашенную поверхность можно мыть средством "Хуолтопесу" (1 часть "Хуолтопесу" : 10 частей воды) не ранее чем через месяц после окраски. Особенно загрязненные поверхности можно очищать сильным раствором (1:1). Дать раствору действовать ок. 15 минут и тщательно промыть поверхность чистой водой. Дать поверхности высохнуть.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.