

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaTard M 260

Универсальная комплексная воздухововлекающая добавка для строительных и кладочных растворов.

ОПИСАНИЕ

SikaTard M 260 разработана для бетонных смесей с нормируемым воздухововлечением и строительных растворов. Добавка SikaTard M 260 позволяют достичь вовлечения заданного объема воздуха и создать систему замкнутых равномерно распределенных по всему объему воздушных пор.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

MasterTard M 260 применяется при производстве строительных и кладочных растворов с продолжительным сроком сохранения подвижности для получения повышенной прочности получаемого раствора.

Благодаря применению SikaTard M 260 получается пластичный клейкий раствор, идеально подходящий как для кладки, так и для монтажных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Длительные сроки сохранения подвижности растворной смеси;

Хорошая адгезия раствора к поверхности кирпича;

Расширение диапазона фракционного состава мелкого заполнителя — растворная смесь обладает требуемыми реологическими свойствами даже при использовании средних и крупных песков;

Повышение количества вовлеченного воздуха, морозостойкости и долговечности растворов;

Повышение однородности растворной смеси — отсутствие расслаиваемости и водоотделения;

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

SikaTard M 260 является готовой к использованию жидкой добавкой, которую добавляют в растворную смесь вместе с водой затворения. Нельзя добавлять в сухую смесь! Для максимальной эффективности целесообразно обеспечить достаточное время перемешивания после введения добавки.

УПАКОВКА

SikaTard M 260 поставляется в канистрах (по 30 кг), в бочках (по 100 кг), и на разлив.

РАСХОД

Общая рекомендуемая дозировка 0,5 – 1,2 % от массы цемента. Средняя дозировка зависит, в основном, от качества мелкого заполнителя и требуемых сроков сохранения удобоукладываемости.

Точное количество добавки зависит от применяемых материалов (включая добавки пластификаторы) и его следует подбирать в лаборатории путем проведения пробных замесов.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре от +5 °С, в закрытой емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.

Несоответствие рекомендуемым условиям хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению свойств продукта. При условии хранения в опломбированном состоянии, в соответствии с инструкциями производителя срок годности равен 12 месяцам.

Примечание:

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности за применение материала не по назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибьюторов.

Все данные, указанные в техническом описании, периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии

Телефон: +7 775 007 10 55 Сайт: <https://optimus-kz.com/>